



Siguldā

Testēšanas pārskats**32s-LA40/2024**

1. Dolomīta šķembas, frakcija 0-32s mm (LA<40)
2. Ražotājs: AS „Siguldas Būvmeistars”, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, Latvijas Republika, LV-2150, tālr. 67973896, e-pasts info@buvmeistars.lv, mājas lapa www.buvmeistars.lv
Ražošanas vieta: karjers „Tūrkalne”, Ropažu pagasts, Ropažu novads, Latvijas Republika.
3. Materiālu īpašības saskaņotas ar standartu: LVS EN 13285:2018
4. Deklarētās vērtības: Granulometriskais sastāvs LVS EN 933-1:2013

Piegādātāja deklarētā vērtība (S)	Sieti		G	F	E	C	B	A	D	1,4D
	Sieti,mm	0,063	0.5	1	2	4	8	16	31.5	45
Kopējais maks.% ¹	-	35	40	47	60	68	85	-	-	-
RDV (S) maks.% ¹	15	30	35	40	52	60	77	99	100	100
RDV (S) min.% ¹	4	10	14	23	30	43	63	85	100	100
Kopējais min.% ¹	-	5	9	16	22	35	55	-	-	-
Ražotāja deklarētās vērtības:	12	18	21	26	34	46	67	95	100	100

¹ Saskaņā ar Latvijas valsts ceļu būvdarbu specifikāciju ABS 2023

5.

Rādītājs un mērvienība	Testēšanas metode
Plākšņainības metode ,Fl	LVS EN 933-3:2014
Losandželosas koeficients LA modificētai frakcijai 10,0-14,0 mm	LVS EN 1097-2:2020 p.5. izņemot A pielikuma p.A.3.

AS "Siguldas Būvmeistars" laboratorija

Ieguves tehnologs

20.05.2024.

