



Siguldā

**Testēšanas pārskats****56-LA40/2024**

1. Dolomīta šķembas, frakcija 0-56 mm (LA<40)
2. Ražotājs: AS „Siguldas Būvmeistars”, Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads, Latvijas Republika, LV-2150, tālr. 67973896, e-pasts [info@buvmeistars.lv](mailto:info@buvmeistars.lv), mājas lapa [www.buvmeistars.lv](http://www.buvmeistars.lv)  
Ražošanas vieta: karjers „Tūrkalne”, Ropažu pagasts, Ropažu novads, Latvijas Republika.
3. Materiālu īpašības saskaņotas ar standartu: LVS EN 13285:2018
4. Deklarētās vērtības: Granulometriskais sastāvs LVS EN 933-1:2013

| Piegādātāja deklarētā vērtība (S) | Sieti    |       | G  | F  | E  | C  | B  | A    | D   | 1,4D |
|-----------------------------------|----------|-------|----|----|----|----|----|------|-----|------|
|                                   | Sieti,mm | 0,063 | 1  | 2  | 4  | 8  | 16 | 31.5 | 56  | 90   |
| Kopējais maks.% <sup>1</sup>      | -        | 30    | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | -    | -   | -    |
| RDV (S) maks.% <sup>1</sup>       | 7        | 25    | 30 | 36 | 49 | 64 | 79 | 99   | 100 | 100  |
| RDV (S) min.% <sup>1</sup>        | 0        | 10    | 13 | 22 | 31 | 41 | 61 | 85   | 100 | 100  |
| Kopējais min.% <sup>1</sup>       | -        | 5     | 8  | 13 | 20 | 30 | 50 | -    | -   | -    |
| Ražotāja deklarētās vērtības:     | 5        | 15    | 19 | 27 | 35 | 52 | 69 | 94   | 100 | 100  |

<sup>1</sup> Saskaņā ar Latvijas valsts ceļu būvdarbu specifikāciju ABS 2023

5.

| Rādītājs un mērvienība  | Testēšanas metode                                  |
|---|--|
| Plākšņainības metode ,Fl  | LVS EN 933-3:2014                                  |
| Losandželosas koeficients LA modificētai frakcijai 10,0-14,0 mm | LVS EN 1097-2:2020 p.5. izņemot A pielikuma p.A.3. |

AS "Siguldas Būvmeistars" laboratorija

Ieguves tehnologs

20.05.2024.

